



Sposób wykonania pseudoboniowania:

W grubości tynku cienkowarstwowego należy wykonać pseudoboniowanie, czyli utworzyć liniową przerwę (pasek) w strukturze tynku za pomocą uprzednio naklejonej taśmy malarskiej. Taśmę należy usunąć zaraz po nałożeniu tynku. W celu stworzenia wrażenia głębi, odsłoniętą powierzchnię należy pomalować ciemniejszym o 2 tony odcieniem koloru użytego na elewacji.

Wykonanie:

1. Na styropian zabezpieczony siatką zatopioną w kleju nałożyć preparat gruntujący.
2. Wyznaczyć na elewacji przebieg boni i nakleić w tych miejscach taśmę papierową.
3. Otynkować elewację.
4. Zerwać taśmę (zaczekać aż tynk zwiąże)
5. Miejsca, w których była naklejona taśma, pomalować 2x farbą o 2 tony ciemniejszą.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architektura		upr 155/ 82/ Op LO-0540
		Sprawdził:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura		upr 26/ LOOKK/ 2012 LO - 0769
część: -	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				nr rysunku: Ak-6
	Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W ŁAZACH Lokalizacja: 42-450 ŁAZY, UL. TRAUGUTTA 15 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice Tytuł rys.: ELEWACJA II.				skala: 1:150
data: 09.2016r	BRANŻA - TERMOMODERNIZACJA				